

Link do produktu: <https://www.centrummodelarskie.pl/xf-17-80317-sea-blue-matt-emalia-p-3185.html>

## XF-17 (80317) Sea Blue Matt - emalia



|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | <b>T-80317</b>  |
| Kod EAN          | <b>45135484</b> |

### Opis produktu

Farby **Tamiya Color Enamel** mogą być używane zarówno do malowania pędzlem jak i za pomocą aerografów. Mogą być stosowane na niemal każdej powierzchni z plastiku, drewna, lub metalu bez podkładu. Każda butelka zawiera 10 ml farby.

### Zalecenia

- Farby **Tamiya Color Enamel** należy nakładać na odpowiednio przygotowaną powierzchnię modelu – odtłuszczonej za pomocą alkoholu izopropylowego.
- W przypadku malowania pędzlem zaleca się stosowanie pędzli z włosiem syntetycznym.
- Przed otwarciem buteleczki z farbą, zaleca się dobrze wymieszać jej zawartość - minimalny czas mieszania 40-90 sekund.
- Aby ułatwić właściwe mieszanie składników, zaleca się umieszczenie w pojemniku z farbą 2-3 kulek ze stali nierdzewnej o średnicy 2- 4 mm.
- Przy malowania pędzlem najlepsze rezultaty uzyskuje się dodając 1 części rozcieńczalnika (**X20**) do 10 części farby, do malowaniu natryskowym wystarczy rozcieńczenie 2:10.
- Mieszanie obu substancji najlepiej przeprowadzić na metalowej modelarskiej palecie malarskiej.
- Farby z pojemnika i rozcieńczalnik należy pobierać z pojemników za pomocą pipet, a do ich mieszania na palecie używać metalowych mieszadełek do farb.
- Minimalny czas pomiędzy nałożeniem kolejnych warstw farby to 4-6 h, czas potrzebny do całkowitego wyschnięcia to ok. 24 h.
- Do czyszczenia pędzli, aerografów i innych narzędzi używanych podczas malowania zaleca się stosowanie dedykowanych płynów do czyszczenia firmy Tamiya.